



КАРЕЛИЯ ДСП

186323, Карелия,
Медвежьегорский район
п.Пиндуши, ул.Канифольная
тел/факс 814(34) 5-02-02



РОСС RU.ДМ31.Н02358
Срок действия до 05.10.2018

Паспорт

Плита опалубочная, произведенная на основе ВДСП марки Р5,
облицованной пленками

на основе термореактивных полимеров

Дата выработки	<u>07.11.2016</u>	Размер	<u>1220x2440</u>	мм
Декор	<u>Черный</u>	Кол-во плит	<u>100</u>	шт
Класс покрытия	<u>1</u>		<u>297,68</u>	м2
Фактура поверхности	<u>L</u>			

Наименование показателя	Норма по ТУ 5534-004-24857389-2014	Показатели ЦЗЛ
Предел прочности при изгибе, Мпа, не менее	16,0	21,0
Покоробленность, мм, не более	1,2	0,5
Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти, Мпа, не менее	0,45	0,53
Удельное сопротивление при нормальном отрыве покрытия, Мпа, не менее	0,8	1,3
Разбухание за 24 часа, %, не более	7,0	6,5
Класс эмиссии формальдегида, по плите основе	E1	
Устойчивость покрытия к цементу	Не допускается окрашивание цемента после воздействия с пленкой	нет окрашивания цемента
Устойчивость покрытия к щелочи (NaOH)	Допускается изменение цвета раствора после испытания от светло-желтого до бесцветного	нет изменения цвета раствора

Заключение: продукция соответствует ТУ 5534-004-24857389-2014

Начальник производственной лаборатории Хламова Т.В.

Начальник ОТК Вахрамеева И.С.

